DERBIGUM® AFRIQUE

CAROCOL

Colle carreaux pour parois verticales
intérieur – extérieur.

Définition

CAROCOL est un adhésif sans ciment se présentant sous forme de pâte prête à l'emploi, composée d'une résine servant de liant, de charges à granulométrie contrôlée et d'adjuvants spéciaux.

Principales applications

CAROCOL est destiné à tous les travaux de revêtements muraux à l'intérieur comme à l'extérieur des habitations, bureaux, locaux recevant le public, locaux industriels ou autres. CAROCOL est utilisé pour le collage de tout type de carreaux sur les supports verticaux tels que:

- Les parois et murs en béton banché ou préfabriqués.
- Les enduits de mortier de ciment ou de mortier bâtard.
- Les maçonneries brutes (pierres, briques, terre cuite, bloc en béton cellulaire).
- Les enduits de plâtre sur support divers.
- Les supports en ciment fibre.
- Les supports à base de bois et dérivés du bois
- Les anciens revêtements de céramique.

Caractéristiques

CAROCOL est un adhésif structuré, à base de résines, de silices à granulométrie contrôlée et d'adjuvants spéciaux selon une formulation des laboratoires de **l'ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.**
CAROCOL est prêt à l'emploi, il se présente sous forme d'une pâte visqueuse qui est facilement étalable à la verticale avec un temps ouvert relativement long. Les carreaux, une fois placés, adhèrent immédiatement. La prise de CAROCOL se fait par évaporation d'eau jusqu'à l'obtention d'une remarquable force de collage.

Mode d'emploi

Préparation du support : Le support doit être plan, la tolérance de planéité est de 5 mm sous une règle de 2 mètres et de 2 mm sous une règle de 0,2 m. Le collage ne doit pas se faire sur un support qui ressue l'humidité. La pose doit s'effectuer sur un support dont la température est comprise entre + 5°C et + 30°C. Les supports doivent être propres, dépoussiérés et débarrassés éventuellement de toutes traces d'huile de décoffrage.

Application de carocol

CAROCOL est mis en oeuvre sur le support par surface de 2 m^2 environ à l'aide d'une spatule dentelée.

ETANCHEITE TUNISIENNE S.A – Siège : 10, rue Mustapha Sfar – 1002 Tunis Belvédère – Tunisie
Tél. : (00216) 71 782.200 – Fax : (00216) 71 785.896
Site web : www.etancheite.com.tn / e-mail : derbigum@etancheite.com.tn / commercial@etancheite.com.tn
S.A. au capital : 3 024.000 DT – N° de registre de commerce : B164561996 – T.V.A. 00 500 R/A/M/000

Pour les revêtements jusqu'à 225 cm^2 (15 x 15), il convient d'utiliser une spatule à dents de 3 mm. Pour les revêtements dont la surface est supérieure à 225 cm^2, il faut utiliser une spatule à dents de 6 mm. CAROCOL ne s'utilise qu'en simple encollage. Le temps ouvert de CAROCOL dans les conditions normales de température et d'humidité est de 15 minutes. Les carreaux doivent être appliqués dans cette limite de temps.

Pose des carreaux :

Il n'est pas nécessaire de mouiller les carreaux avant la pose. Il est conseillé, si nécessaire, de dépoussiérer les carreaux avant la pose. La pose peut se faire au choix par le haut ou par le bas. Battre les carreaux avec un maillet afin d'assurer un meilleur contact avec l'adhésif. Les revêtements peuvent être ajustés dans les 45 minutes qui suivent la pose. Sur des carreaux posés avec CAROCOL, les joints peuvent être exécutés 6 heures après avec une barbotine spéciale type **CAROJOIN.**

Consommation

La consommation de CAROCOL est étroitement liée à l'état du support, à la nature du revêtement ainsi qu'à la taille des dents de la spatule. Dans le cas général, la consommation de CAROCOL par m^2 peut varier de 1 à 2,5 kg.

Conditionnement

CAROCOL est disponible en seau plastique de 6 kg et de 15 kg.

Stockage

La durée de vie de CAROCOL en pot non ouvert est d'une année. Dans le cas d'ouverture pour l'utilisation partielle et fermeture soignée, le réemploi est possible.

Descriptif:

Article	Libellé	Qté	P.U	Total
	Pose des revêtements muraux. Sur un support parfaitement dressé, il sera posé un revêtement type "15 x 15" à l'aide d'une colle type CAROCOL, ou similaire. La colle sera enduite sur le support à l'aide d'une spatule dentelée. Les revêtements seront posés avec un joint de "2mm". Les joints seront remplis à l'aide d'une barbotine type CAROJOIN ou similaire. La pose sera conforme au Cahier des Charges de CAROCOL de Janvier 1992, y compris coupe et toutes sujétions.			
N°	Le mètre carré	PM	PM	PM

NB : les valeurs entre guillemets sont modifiables selon le besoin.